

## SELÜLOZİK SONKAT (245 SERİ)

**Bileşimi: Alkid ve Nitroselüloz**

<b>Ürün ve Katkıları</b>	- Dyo Selülozik Sonkat - Dyo Selülozik Tiner	245- Seri 803-0010/9900	
<b>Özellikleri</b>	- Selülozik Sonkatlar hızlı kuruma özelliğine sahiptirler. - Yüksek örtücülük ve parlaklıktadırlar. - Otomotiv sektöründe kullanılan ekonomik boyalardır.		
<b>Uygulama yüzeyi/ Yüzey hazırlığı</b>	<b>Ön Temizleme</b>	<b>Zımpara</b>	<b>Son Temizleme</b>
<b>Kurumuş eski boyalı yüzeyler</b>	822-9305	P 800-1000 (yaş)	822-9305
<b>1 K astar uygulanmış yüzeyler</b>	822-9305	P 800-1000 (yaş)	822-9305
<b>2 K astar uygulanmış yüzeyler</b>	822-9305	P 800-1000 (yaş) P 360- 400 (kuru)	822-9305
<b>Özel Katkılar</b>	Dyo Süper Retarder (803-9800) sonkat uygulaması yapılmadan önce daha parlak ve düzgün yüzey elde etmek için boyanın içerisine eklenmelidir.		

<b>UYGULAMA BİLGİLERİ</b>	<b>SELÜLOZİK SONKAT (245 SERİ)</b>
---------------------------	------------------------------------

<b>Karışım oranı</b>	1:1 100% Dyo Selülozik Sonkat 100 % Dyo Selülozik Tiner 245- Seri 803-0010/9900
<b>Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)</b>	48 saat
<b>Uygulama Vizkozitesi (DINCUP 4 / 20°C)</b>	18-20 sn
<b>Üstten Hazneli Tabanca</b>	1.3-1.5 mm.
<b>Alttan Hazneli Tabanca</b>	1.6-1.8 mm
<b>Hava Basıncı</b>	3-5 bar.
<b>Uygulama Katları</b>	3-4
<b>Fırça ile uygulama</b>	Uygulanabilir.
<b>Kuru film kalınlığı</b>	35-40 mikron
<b>KURUMA SÜRESİ</b> Toz Kuruması (20°C) Dokunma Kuruması (20°C) Montaj Kuruması (20°C) 80°C	5-6 dk 10 dk 16 saat 30 dk
<b>ÖNERİLER</b>	Pasta poliş işlemi Dyo Selülozik Sonkat uygulamasından 24 saat sonra yapılmalıdır. 1-Eğer portakallanma ve sarkma görülürse, P1000 yada daha ince bir zımpara ile zımpara yap. 2- Pasta –poliş işlemi yap.
<b>Boyanabilen alan</b>	1 lt inceltilmemiş astar ile 9-10 m <sup>2</sup> .
<b>Raf ömrü</b>	Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 2 yıl.

Uygulamaları havalandırmanın yeterli olduğu yerlerde yapınız. Maske kullanınız.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.